



Tipo di Vetro	Struttura vetro	Valore Ug	Trasmis. luminosa	Trasmis. totale energia	Riflessione della luce esterne	Indice di abbattimento acustico	Valori di abbattimento spettro
	mm	W/m2K	TL % (ca)	Valore g %	LR % (ca)	R _w in dB	C;C _{tr}
SANCO PLUS							
SANCO PLUS VN	4 - 12L - 4	1,6	79	63	13	30	
SANCO PLUS VN	4 - 14L - 4	1,5	79	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 16L - 4	1,4	79	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 20L - 4	1,4	79	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 12AR - 4	1,3	79	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 14AR - 4	1,2	79	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 16AR - 4	1,1	80	63	13		
SANCO PLUS VN	4 - 20AR - 4	1,2	79	63	13		
SANCO PLUS VN 3-fach	4 - 12AR - 4 - 12AR - 4	0,7	71	51	17		
SANCO PLUS VN 3-fach	4 - 16AR - 4 - 16AR - 4	0,6	71	51	17		
SANCO PLUS VN 3-fach	4 - 12KR - 4 - 12KR - 4	0,5	71	51	17		